ROXANA 01 CS

Composizione
100% Trevira CS

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
450 g/m² (+/- 5%)

Resistenza all'abrasione
180.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9177 - Classe 1
NF P 92-503-507 M1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
DIN 4102 B1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
UNI 9175 1-IM

Solidità alla luce
5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio
Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note
Questo prodotto, è stato tinto in pezza, seguendo un particolare processo di lavorazione meccanica. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in pezza. Lavorare separatamente i vari lotti di tintura.

Composition
100% Trevira CS

Width
App. 140 cm

Weight
450 g/m² (+/- 5%)

Abrasion resistance
180.000 Martindale
cycles (EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9177 - Class 1
NF P 92-503-507 M1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
DIN 4102 B1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
UNI 9175 1.IM

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note
This product has been piece-dyed, following a certain mechanical working process. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately dye lots.

Composition
100% Trevira CS

Largeur
Env. 140 cm

Poids
450 g/m² (+/- 5%)

Résistance à l'abrasion
180.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9177 - Classe 1
NF P 92-503-507 M1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
DIN 4102 B1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
UNI 9175 1.IM

Solidité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque
Ce produit a été teint en pièce suivant un processus mécanique particulier. Les différences chromatiques entre les divers lots sont à considérer avec le degré de tolérance habituel pour les tissus teints en pièce. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
450 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit
180.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
UNI 9177 - Klasse 1
NF P 92-503-507 M1
California TB 117:2013
EN 1021-1&2
BS 5852-Part 0-1 (C&M)
DIN 4102 B1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8
UNI 9175 1.IM

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung
Dieser Artikel ist mittels eines besonderen mechanischen Verarbeitungsverfahrens stückgefärbt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen stückgefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Farbpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl
sede legale: via Cavour 52
23900 Lecco
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirtori.com

Trevira CS Club
Silver Member
2016