

CARIOCA 01



Composizione

96% Cotone
4% Poliestere

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

700 g/m² (+/- 5%)

Resistenza all'abrasione

23.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Solidità alla luce

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4; Secco 4
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Tessuto tinto in filo.
Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in filo.
Lavorare separatamente i vari lotti di consegna.

Composition

96% Cotton
4% Polyester

Width

App. 140 cm

Weight

700 g/m² (+/- 5%)

Abrasion resistance

23.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4; Dry 4
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note

This fabric is yarn-dyed.
Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of the fabrics pieced yarn.
Work separately different delivery lots.

Composition

96% Coton
4% Polyester

Largeur

Env. 140 cm

Poids

700 g/m² (+/- 5%)

Résistance à l'abrasion

23.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

3/4 (EN ISO 12945-2)

Solidité à la lumière

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4; Sec 4
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Tissu teint en fil. Il peut y avoir des différences chromatiques d'un lot à l'autre dans des proportions d'usage qui sont à considérer selon les normes habituelles de tolérance en matière de teinture en fil. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung

96% Baumwolle
4% Polyester

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

700 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit

23.000 Martindale Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4; Trocken 4
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Garngefärbtes Gewebe.
Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen garngefärbter Stoffe als normal anzusehen.
Verschiedene Lieferpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: via Cavour 52
23900 Lecco
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirtori.com